

LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT

ZA de la Baudrière Route du Neubourg 27520 Grand Bourgtheroulde

Tel. : 02.35.78.06.65

Pour le compte de :

ACP

61 Ter Rue Saint Joseph 60200 Compiègnes

RAPPORT D'ESSAI 243-2017-AM-24

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DANS LES ENROBES PAR MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A TRANSMISSION ANALYTIQUE (META)

DÉNOMINATION DE L'AFFAIRE


Par le laboratoire	243-2017-AM-24
Par le client	17_063 - Rue des Ecoles et Rue des Plantes - Ressopn sur Matz (60)

ÉCHANTILLONS

Date de réception au laboratoire : 11/10/2017 09:30 Nombre total d'échantillons de l'affaire : 6

Méthodes	Préparation	Méthode interne (PR-T-3)
	Analyse	META - Parties pertinentes de la Norme NF X 43-050

RÉSULTATS DES ANALYSES ACCRÉDITÉES



Echantillon				Préparation				Analyse			
Référence échantillon par client	Référence échantillon par AREIA	Lieu et date du prélèvement	Couche demandée par le client	Nb de prepa.	Traitement	Description	Info	Date d'analyse	Résultat	Type de fibre	Analyste
17-063-01	243-2017-AM-24-1	Rue des Plantes - 06/10/2017	Enrobé	1	CaAUce	Liant bitumineux noir	*	16/10/2017	Amiante non détecté	/	GIL
						Granulat dur gris					
17-063-02	243-2017-AM-24-2	Rue des Plantes - 06/10/2017	Enrobé	1	CaAUce	Liant bitumineux noir	*	16/10/2017	Amiante non détecté	/	GIL
						Granulat dur gris					
17-063-03	243-2017-AM-24-3	Rue des Ecoles - 06/10/2017	Enrobé	1	CaAUce	Liant bitumineux noir	*	16/10/2017	Amiante non détecté	/	GIL
						Granulat dur gris					
17-063-04	243-2017-AM-24-4	Rue des Ecoles - 06/10/2017	Enrobé	1	CaAUce	Liant bitumineux noir	*	16/10/2017	Amiante non détecté	/	GIL
						Granulat dur gris					
17-063-05	243-2017-AM-24-5	Rue des Ecoles - 06/10/2017	Enrobé	1	CaAUce	Liant bitumineux noir	*	16/10/2017	Amiante non détecté	/	GIL
						Granulat dur gris					
17-063-06	243-2017-AM-24-6	Rue des Ecoles - 06/10/2017	Enrobé	1	CaAUce	Liant bitumineux noir	*	16/10/2017	Amiante non détecté	/	GIL
						Granulat dur gris					

Légende :	Toute couche marquée de ce symbole ne peut être analysée séparément de ou des couches suivantes	*
	Quantité insuffisante pour archivage	
	Quantité insuffisante pour analyse	
	Calcination, broyage, dissolution, ultrasons	CaBDU
	Broyage, dissolution, ultrasons	BDU
	Calcination, attaque acide, ultrasons, centrifugation	CaAUce
	Chloroforme, ultrasons, centrifugation	ChUCe

Remarque : Le présent rapport ne concerne que la fraction préparée de l'échantillon soumis à l'analyse.
L'accréditation porte uniquement sur le liant.

Validé le : 16/10/2017

Par : Responsable De Production
Labreux Peggy

** Fin du rapport **